

6120 B12 Multi-Ultralight

Ultralight HP universal putty - bodyfiller

Ver.: 2020-4

Opis

Ta ultralekka wysokowydajna szpachlówka poliestrowa charakteryzuje się również łatwością szlifowania. Wysoka wytrzymałości mechaniczna przy zachowaniu dobrej elastyczności, minimalizuje ryzyko pęknięcia nawet na większych powierzchniach. Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży i może być stosowana do wypełniania dużych ubytków oraz mniejsze niedoskonałości. Ze względu na niewielki ciężar właściwy, idealnie sprawdza się m.in. w naprawach samolotów lub tam gdzie waga ma duże znaczenie. Jest łatwa w aplikacji i obróbce Wstępny szlif od gradacji P120.




Właściwości

- doskonałe szlifowanie, zaczynając od P120,
- brak zapychania się papieru ściernego po 20 minutach od aplikacji,
- przyczepność do różnych podłoży (stal, stal ocynkowana, aluminium, laminaty poliestrowe, stara powłoka lakiernicza ...),
- łatwe mieszanie utwardzaczem, bardzo dobrze się rozprowadza,
- wysoka wytrzymałość mechaniczna przy zachowaniu dobrej elastyczności,
- bardzo mały ciężar właściwy (0,9 kg/L).

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być przeszlifowana, czysta, sucha wolna od rdzy i odtłuszczona. W przypadku aluminium i stali ocynkowanej użyj włókniny i pasty matującej, aby poprawić przyczepność.

Informacje o aplikacji

	<p>Proporcje mieszania</p> <table border="0"> <tr> <td>6120 B12 Multi-Ultraligh</td> <td>100 (wagowo)</td> </tr> <tr> <td>6065 Utwardzacz do szpachlówki</td> <td>3 %</td> </tr> </table> <p>Szpachlówkę i utwardzacz dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru. Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować zmianę koloru lakieru nawierzchniowego.</p>	6120 B12 Multi-Ultraligh	100 (wagowo)	6065 Utwardzacz do szpachlówki	3 %
6120 B12 Multi-Ultraligh	100 (wagowo)				
6065 Utwardzacz do szpachlówki	3 %				
	<p>Aplikacja</p> <table border="0"> <tr> <td>Temperatura minimalna</td> <td>min 10 °C/50 °F</td> </tr> </table>	Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F		
Temperatura minimalna	min 10 °C/50 °F				
	<p>Schnięcie</p> <table border="0"> <tr> <td>Sucha do szlifowania (20 °C/68 °F)</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Żywotność (20 °C/68 °F)</td> <td>3 – 4 min</td> </tr> </table> <p><small>Nie zaleca się używania promiennika IR ani żadnego innego sprzętu do suszenia w wysokiej temperaturze, jeśli nie ma możliwości kontroli temperatury, natomiast maksymalna temperatura suszenia szpachli wynosi 45 °C / 113 °F.</small></p>	Sucha do szlifowania (20 °C/68 °F)	20 min	Żywotność (20 °C/68 °F)	3 – 4 min
Sucha do szlifowania (20 °C/68 °F)	20 min				
Żywotność (20 °C/68 °F)	3 – 4 min				

6120 B12 Multi-Ultralight

Ultralight HP universal putty - bodyfiller

Ver.: 2020-4



Szlifowanie

Tylko szlifowanie na sucho

P120 – P240

Rekomendacja

Przed nałożeniem podkładu, zaleca się użycie dodatkowej, drobniejszej szpachli.

Produkty uzupełniające

6065 Utwardzacz do szpachłówki

Nr. produktu	Opis	Pojemność	Opakowanie
6120-1	Żółty	1 L	6 szt.
6120-3	Żółty	3 L	2 szt.

Utwardzacz w komplecie.

VOC

VOC 2004/42/IIB(c) (250) <250

Okres przydatności

Min. 12 miesięcy od daty produkcji w normalnych warunkach przechowywania i nieotwartej puszcze.

Informacje dodatkowe

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Zawsze czytaj instrukcje.

WAŻNE: Ten produkt zawiera niebezpieczne substancje, dlatego zawsze należy zawsze używać / nosić odpowiedni sprzęt ochronny. Aby uzyskać dalsze instrukcje, sprawdź etykietę na produkcie. Osoba, która używa produktu w sposób inny niż zalecany, działa na własne ryzyko. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wszelkich obowiązujących norm i przepisów związanych z używaniem tego produktu.

Opisane materiały są przeznaczone do stosowania przez profesjonalny, przeszkolony personel odpowiedni sprzęt i nie są przeznaczone do powszechnej sprzedaży.

Opisane informacje i metody są oparte na najlepszych znanych nam praktykach służą jedynie jako wskazówki dotyczące optymalnego użytkownika, bez odpowiedzialności za wydajność, wyniki lub przydatność w każdym zastosowaniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie produktu ani za powstałe szkody z użytkownika produktu. Przed użyciem produktu użytkownik musi sprawdzić, najnowszą wersję karty technicznej.

Wszystkie produkty wymienione w tej karcie są znakami towarowymi będącymi własnością Silco.